リキテックスカラー　レギュラータイプ　カラーチャート

本リストのデータは2026年5月現在のものです。データは予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

色番号	色名	英名	グループ	透明度	耐光性	単一顔料	20ml	60ml	120ml	Munsell Hue（色相）	Munsell Value（明度）	Munsell Chroma（彩度）	顔料名 (C.I.Name)	AP CP	伝統色セット 12色	18色	24色	36色A	36色B	36色C	ミキシングセット 12色	24色	107色 (108本)
001	ライト ポートレイト ピンク	Light Pink	G-2	不透明	I		●	●	●	7.63R	8.06	5.54	NAPHTHOL RED AS (PR188), BENZIMIDAZOLONE ORANGE (PO36), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●		●	●	●					●
003	ミディアム マゼンタ	Medium Magenta	G-3	不透明	I		●	●	●	3.34RP	4.73	13.45	QUINACRIDONE (PR122), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●		●	●	●
004	キナクリドン マゼンタ	Quinacridone Magenta	G-4	透明	I	☆	●	●		3.11R	2.82	11.48	QUINACRIDONE (PR122)	●				●					●
006	ディープ マゼンタ	Deep Magenta	G-3	半透明	I		●	●		1.22R	1.99	9.45	QUINACRIDONE (PR122), QUINACRIDONE VIOLET (PV19), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●			●	●				●	●
182	ミューテッド バイオレット	Muted Violet	G-3	不透明	II		●			3.26R	2.47	5.7	DIOXAZINE VIOLET (PV23), COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3), QUINACRIDONE PYRROLIDONE (PR206)	●									
129	キナクリドン クリムソン	Quinacridone Crimson	G-3	透明	I	☆	●	●		5.63R	3.33	12.72	QUINACRIDONE RED (PV19)	●					●				●
072	パーマネント アリザリン クリムソン ヒュー	Alizarin Crimson Hue Permanent	G-2	透明	I		●	●		6.12R	3.17	11.99	PR179, QUINACRIDONE (PR202)	●					●				●
171	カドミウムフリー レッド ディープ	Cadmium-Free Red Deep	G-4	不透明	I		●			5.0R	3.9	10	-	●						●			●
181	ミューテッド ピンク	Muted Pink	G-3	不透明	II		●			5.61R	3.09	5.26	DIOXAZINE VIOLET (PV23), BENZIMIDAZOLONE ORANGE (PO36), QUINACRIDONE(PR122)	●									
130	キナクリドン レッド オレンジ	Quinacridone Red Orange	G-3	透明	I	☆	●	●		6.98R	3.73	15.22	QUINACRIDONE PYRROLIDONE	●					●				●
007	キナクリドン レッド	Quinacridone Red	G-4	透明	I	☆	●	●		7.04R	4.34	16.03	QUINACRIDONE (PR209)	●				●					●
151	ピロール レッド	Pyrrole Red	G-4	不透明	I	☆	●	●		6.88R	4.42	16.51	PYRROLE (PR254)	●						●			●
008	ナフソール レッド ライト	Naphthol Red Light	G-3	半透明	I	☆	●	●		8.13R	4.57	17.11	NAPHTHOL AS OL (PR9)	●	●	●	●	●			●	●	●
009	カドミウム レッド ミディアム	Cadmium Red Medium	G-5	不透明	I	☆	●	●	●	6.95R	4.36	15.11	CADMIUM SULPHOSELENIDE (PR108)	●				●					●
172	カドミウムフリー レッド ミディアム	Cadmium-Free Red Medium	G-5	不透明	I		●			7.5R	4.5	12	-	●						●			●
010	ナフソール クリムソン	Naphthol Crimson	G-3	半透明	II	☆	●	●	●	7.29R	3.76	16.1	BON ARYLAMIDE RED (PR170)	●	●	●	●	●				●	●
150	ピロール クリムソン	Pyrrole Crimson	G-4	不透明		☆	●	●		5.17R	3.27	11.77	PYRROLE (PR264)	●		●	●	●			●	●	●
152	ピロール オレンジ	Pyrrole Orange	G-4	半透明		☆	●	●		9.38R	5.97	16.77	PYRROLE ORANGE (PO73)	●					●				●
012	カドミウム レッド ライト	Cadmium Red Light	G-6	不透明	I	☆	●	●		8.30R	5.09	15.63	CADMIUM SULPHOSELENIDE (PR108)						●				●
173	カドミウムフリー レッド ライト	Cadmium-Free Red Light	G-5	不透明	I		●			7.5R	5.2	14	-	●						●			●
013	スカーレット レッド	Cadmium Red Light Hue	G-3	半透明	I		中止	中止		8.25R	5.24	16.88	NAPHTHOL AS OL (PR9), ARYLIDE YELLOW (PY74), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●									
014	イエロー オレンジ アゾ	Yellow Orange Azo	G-3	透明	I	☆	●	●		7.34YR	7.66	15.8	DIARYLIDE YELLOW (PY83)	●				●				●	●
016	カドミウム オレンジ	Cadmium Orange	G-5	不透明	I	☆	●	●		3.25YR	6.68	17.47	CADMIUM SULPHOSELENIDE (PO20)				●	●					●
174	カドミウムフリー オレンジ	Cadmium-Free Orange	G-4	不透明	I		●			10.0R	6.7	14	-	●						●			●
017	ビビッド レッド オレンジ	Vivid Red Orange	G-4	透明			●	●		1.63YR	6.26	16.65	PYRROLE ORANGE (PO73), ISOINDOLINE YELLOW (PY139)	●	●	●	●	●					●
175	カドミウムフリー イエロー ディープ	Cadmium-Free Yellow Deep	G-3	不透明	I		●			7.5YR	7.9	14	-	●						●			●
019	カドミウム イエロー ミディアム	Cadmium Yellow Medium	G-4	不透明	I	☆	●	●	●	1.42Y	8.25	15.52	CADMIUM ZINC SULPHIDE (PY35)					●					●
176	カドミウムフリー イエロー ミディアム	Cadmium-Free Yellow Medium	G-3	不透明	I		●			10.0YR	8.4	14	-	●					●				●
020	イエロー ミディアム アゾ	Yellow Medium Azo	G-2	半透明	I	☆	●	●	●	3.68Y	8.5	15.13	ARYLIDE YELLOW (PY74)	●	●	●	●	●			●	●	●
021	イエロー ライト ハンザ	Yellow Light Hansa	G-2	透明	II	☆	●	●	●	0.48GY	9.2	11.7	ARYLIDE YELLOW (PY3)	●		●	●	●				●	●
022	カドミウム イエロー ライト	Cadmium Yellow Light	G-4	不透明	I	☆	●	●		7.07Y	8.89	13.88	CADMIUM ZINC SULPHIDE (PY35)				●	●					●
177	カドミウムフリー イエロー ライト	Cadmium-Free Yellow Light	G-3	不透明	I		●			5.0Y	8.9	12	-	●					●				●
086	ネープルス イエロー ヒュー	Naples Yellow Hue	G-2	不透明			●	●		9.81YR	7.7	8.87	OXIDES OF CHROMIUM ANTIMONY AND TITANIUM (PBr24), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●						●			●
076	ピーチ	Peach	G-2	不透明	I		中止	中止		4.99YR	7.52	8.77	DIARYLIDE YELLOW(PY83),TITANIUM DIOXIDE(PW6),NAPTHOL RED(PR188)	●									
155	グリーン ゴールド	Green Gold	G-4	透明		☆	●	●		3.81Y	5.85	9.32	AZOMETHINE COPPER COMPLEX (PY129)	●						●			●
023	ブリリアント イエロー グリーン	Brilliant Yellow Green	G-2	半透明	II		●	●	●	5.96GY	8.36	10.95	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6),ARYLIDE YELLOW (PY3), ARYLIDE YELLOW FGL (PY97)	●						●			●
024	ビビッド ライム グリーン	Vivid Lime Green	G-2	不透明	I		●	●	●	7.85GY	7.23	11.76	ARYLIDE YELLOW FGL (PY97), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●			●	●
025	ライト グリーン オキサイド	Light Green Oxide	G-4	不透明	I	☆	●	●		2.12G	5.64	8.08	NICKEL-ZINC-TITANIUM OXIDES(PG50)							●			●
026	ライト エメラルド グリーン	Light Emerald Green	G-2	不透明	I		●	●		0.67G	6.01	11.13	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), ARYLIDE YELLOW FGL (PY97), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●				●
027	パーマネント グリーン ライト	Light Green Permanent	G-2	不透明	I		●	●	●	1.35G	4.79	11.89	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), ARYLIDE YELLOW FGL (PY97), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●	●	●	●	●			●	●	●
028	エメラルド グリーン	Emerald Green	G-2	不透明	I		●	●	●	3.83G	3.88	9.92	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), ARYLIDE YELLOW FGL (PY97), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●				●
029	パーマネント グリーン ディープ	Green Deep Permanent	G-2	不透明	I		●	●		4.84G	2.04	5.62	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6), ARYLIDE YELLOW FGL (PY97)	●					●				●
030	フタロシアニン グリーン	Phthalocyanine Green (Blue Shade)	G-2	透明	I	☆	●	●	●	3.2BG	1.5	3	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7)	●	●	●	●	●			●	●	●
154	トランスペアレント ビリジャン ヒュー	Transparent Viridian Hue	G-2	透明	I	☆	●	●		8.02G	4.68	15.53	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7)	●					●				●
134	フタログリーン イエロー シェード	Phthalocyanine Green (Yellow Shade)	G-2	透明	I	☆	●	●		3.08G	4.79	14.22	BROMINATED COPPER PHTHALOCYANINE (PG36)	●						●			●
077	パーマネント サップ グリーン	Sap Green Permanent	G-3	不透明	I		●	●		8.31GY	2.29	3.56	ISOINDOLINE YELLOW (PY139), COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3), SYNTHETIC IRON OXIDE (PBk11)	●						●			●
031	クロミウム オキサイド グリーン	Chromium Oxide Green	G-2	不透明	I	☆	●	●		9.14GY	3.97	4.56	ANHYDROUS CHROMIUM OXIDE (PG17)	●		●	●	●					●
032	フーカス グリーン ヒュー	Hooker's Green Hue Permanent	G-2	半透明	I		●	●	●	7.33GY	3.01	4.34	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), ISOINDOLINONE YELLOW (PY110)	●				●					●
183	ミューテッド グリーン	Muted Green	G-3	不透明	II		●			2.29B	2.16	1.35	DIOXAZINE VIOLET (PV23), ARYLIDE YELLOW (PY74), COPPER PHTHALOCYANINE(PB15:3)	●									
078	ビリジャン ヒュー	Viridian Hue Permanent	G-2	不透明	I		●	●		0.24BG	1.79	1.89	NATURAL IRON OXIDE (PBr7), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7)	●						●			●
126	パーマネント フーカス グリーン ディープ ヒュー	Hooker's Green Deep Hue Permanent	G-2	不透明	I		●	●		3.93BG	1.26	0.61	CARBON BLACK (PBk7), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), ARYLIDE YELLOW (PY74)	●						●			●
083	コバルト グリーン	Cobalt Green	G-4	不透明	I	☆	●	●		3.98BG	3.48	6.1	COBALT TITANATE (PG50)							●			●
135	コバルト ターコイズ	Cobalt Turquoise	G-3	不透明	I	☆	●	●		8.18BG	3.62	6.64	COBALT CHROMITE (PB36)				●	●					●
033	ブライト アクア グリーン	Bright Aqua Green	G-2	不透明	I		●	●		4.56BG	6.18	9.8	PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), PHTHALOCYANINE BLUE (PB15), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●				●					●
084	ターコイズ ディープ	Turquoise Deep	G-2	半透明	I		●	●		0.61B	2.54	7.24	COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7)	●					●				●
184	ミューテッド ターコイズ	Muted Turquoise	G-3	不透明	I		●			0.77PB	2.56	5.9	INDANTHRONE BLUE (PB60), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7)	●									
035	パーマネント ライト ブルー	Light Blue Permanent	G-1	不透明	I		●	●	●	4.41B	6.81	7.81	PHTHALOCYANINE BLUE (PB15), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●				●
036	ブリリアント ブルー	Brilliant Blue	G-1	不透明	I		●	●	●	8.21B	4.77	9.75	COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●		●	●	●			●	●	●
127	マンガニーズ ブルー ヒュー	Manganese Blue Hue	G-2	不透明	I		●	●		2.83PB	2.95	9.58	PHTHALOCYANINE BLUE (PB15), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●						●			●
037	セルリアン ブルー	Cerulean Blue	G-5	不透明	I	☆	●	●		2.85PB	3.64	10.45	COBALT CHROMITE (PB36)					●					●
038	セルリアン ブルー ヒュー	Cerulean Blue Hue	G-2	不透明	I		●	●		3.25PB	3.98	9.57	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7),TITANIUM DIOXIDE (PW6), COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3)	●					●				●
039	ライト ブルー バイオレット	Light Blue Violet	G-2	不透明	I		●	●	●	6.64PB	5.89	10.9	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●				●
157	フタロシアニン ブルー レッド シェード	Phthalocyanine Blue (Red Shade)	G-3	透明	I	☆	●	●		8.69PB	1.47	7.46	COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:6)						●				●
040	コバルト ブルー	Cobalt Blue	G-5	不透明	I	☆	●	●	●	6.77PB	3.27	14.28	COBALT ALUMINIUM OXIDE (PB28)					●					●
156	インダンスレン ブルー	Indanthrene Blue	G-4	透明	I	☆	●	●		8.74PB	2.28	9.84	INDANTHRONE BLUE (PB60)	●						●			●
041	ブリリアント ブルー バープル	Cobalt Blue Hue	G-2	不透明	I		●	●		7.61PB	2.92	15.19	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●					●				●
042	フタロシアニン ブルー	Phthalocyanine Blue (Green Shade)	G-2	透明	I	☆	●	●	●	5.96PB	1.89	8.96	PHTHALOCYANINE BLUE (PB15)	●	●	●	●	●			●	●	●
043	ウルトラマリン ブルー	Ultramarine Blue (Green Shade)	G-2	透明	I	☆	●	●	●	7.83PB	2.58	19.01	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29)	●	●	●	●	●				●	●
137	フレンチ ウルトラマリン ブルー	Ultramarine Blue (Red Shade)	G-2	透明	I	☆	●	●		7.46PB	2.88	20.59	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29)	●						●			●
162	プルシャン ブルー ヒュー	Prussian Blue Hue	G-2	半透明	II		●	●	●	6.67PB	1.89	7.68	COPPER PHTHALOCYANINE (PB15:3), DIOXAZINE VIOLET (PV23), SYNTHETIC IRON OXIDE (PBk11)	●						●			●
125	ディープ バイオレット	Deep Violet	G-3	透明	I		●	●		6.80RP	2.48	11.49	QUINACRIDONE (PR122), QUINACRIDONE VIOLET (PV19)	●						●			●
131	キナクリドン ブルー バイオレット	Quinacridone Blue Violet	G-3	透明	I	☆	●	●		8.57RP	1.29	5.71	QUINACRIDONE VIOLET (PV19)	●						●			●
044	プリズム バイオレット	Prism Violet	G-3	透明	II		●	●		0.46RP	1.8	7.15	DIOXAZINE VIOLET (PV23), QUINACRIDONE (PR122)	●					●				●
045	ディオキサジン バープル	Dioxazine Purple	G-3	透明	II	☆	●	●	●	5.83P	1.53	5	DIOXAZINE VIOLET RS (PV23 RS)	●	●	●	●	●			●	●	●
046	ブリリアント バープル	Brilliant Purple	G-1	不透明	II		●	●		1.87P	4.77	11.45	DIOXAZINE VIOLET RS (PV23 RS), TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●			●	●				●	●
047	パーマネント ライト バイオレット	Permanent Light Violet	G-1	不透明	II		中止			2.69P	7.03	7.97	CARBAZOLE DIOXAZINE(PV23 RS),PHTHALOCYANINE BLUE(PB15),TITANIUM DIOXIDE(PW6)	●									
158	トランスペアレント ロー シェンナ	Transparent Raw Sienna	G-3	透明	I	☆	●	●		0.10Y	7.26	11.88	SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42)	●						●			●
160	トランスペアレント バーント シェンナ	Transparent Burnt Sienna	G-3	透明	I	☆	●	●		0.00YR	4.39	12.08	SYNTHETIC IRON OXIDE (PR101)	●					●				●
048	ロー シェンナ	Raw Sienna	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	5.11YR	4.35	5.7	NATURAL IRON OXIDE (PBr7)	●				●					●
049	レッド オキサイド	Red Oxide	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	9.42R	3.88	7.59	SYNTHETIC IRON OXIDE (PR101)	●				●				●	●
050	バーント シェンナ	Burnt Sienna	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	0.73YR	3.24	4.6	NATURAL IRON OXIDE (PBr7)	●	●	●	●	●				●	●
138	キナクリドン バーント オレンジ	Quinacridone Burnt Orange	G-3	透明	I	☆	中止			8.34R	4.12	12.82	QUINACRIDONE PYRROLIDONE (PR206)	●									
153	インディアン イエロー	Indian Yellow	G-3	透明	I	☆	●	●		8.59YR	7.66	16.1	ISOINDOLINE YELLOW (PY139)	●						●			●
051	リキテックス イエロー	Turner's Yellow	G-2	半透明	II		●	●		1.56Y	6.91	11.58	ARYLIDE YELLOW (PY3), SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42)	●					●				●
052	イエロー オキサイド	Yellow Oxide	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	9.99YR	6.09	7.9	SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42)	●		●	●	●					●
053	ブロンズ イエロー	Bronze Yellow	G-1	不透明	I		●	●	●	1.82Y	4.97	5.42	SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42, PR101, PBk11)	●					●		●	●	●
161	トランスペアレント バーント アンバー	Transparent Burnt Umber	G-3	透明	I		●	●		4.54YR	2.67	1.79	SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42, PR101, PBk11)	●						●			●
159	トランスペアレント ロー アンバー	Transparent Raw Umber	G-3	透明	I		●	●		6.41YR	2.07	1.77	SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42, PR101, PBk11)	●						●			●
054	ロー アンバー	Raw Umber	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	9.68YR	2.58	1.56	NATURAL IRON OXIDE (PBr7)	●			●	●				●	●
055	バーント アンバー	Burnt Umber	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	5.24YR	2.59	0.99	NATURAL IRON OXIDE (PBr7)	●					●				●
128	バンダイク レッド ヒュー	Van Dyke Red	G-3	半透明	I	☆	●	●		0.00YR	2.05	5.72	BENZIMIDAZOLONE (PBr25)	●						●			●
074	アンブリーチド チタニウム	Unbleached Titanium	G-1	不透明	I		●	●	●	1.58Y	8.05	2.87	TITANIUM DIOXIDE (PW6), SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42,PR101,PBk11)	●					●				●
075	パーチメント	Parchment	G-1	不透明	I		●	●	●	5.63Y	8.4	2.05	CARBON BLACK (PBk7), PHTHALOCYANINE GREEN (PG7),TITANIUM DIOXIDE (PW6), SYNTHETIC IRON OXIDE (PY42)	●					●				●
056	アイボリー ブラック	Ivory Black	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	2.48Y	1.71	0.02	BONE BLACK (PBk9)	●				●					●
057	マース ブラック	Mars Black	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	4.72R	1.62	0.07	SYNTHETIC IRON OXIDE (PBk11)	●	●	●	●	●			●	●	●
058	ペイニーズ グレー	Paynes' Gray	G-2	不透明	I		●	●	●	5.16PB	2.15	0.3	COMPLEX SODIUM ALUMINIUM SILICATE CONTAINING SULPHUR (PB29), BONE BLACK (PBk9),ULTRAMARINE VIOLET (PV15)	●					●				●
185	ミューテッド グレー	Muted Grey	G-3	不透明	II		●			9.17B	1.95	0.42	DIOXAZINE VIOLET (PV23), ARYLIDE YELLOW (PY74), COPPER PHTHALOCYANINE(PB15:3)	●									
060	ニュートラル グレー 4	Neutral Gray Value 4	G-1	不透明	I		●	中止		8.24BG	3.6	0.13	BONE BLACK(PBk9),NATURAL IRON OXIDE(PBr7),TITANIUM DIOXIDE(PW6)	●									
061	ニュートラル グレー 5	Neutral Gray Value 5	G-1	不透明	I		●	●	●	7.34G	4.71	0.15	BONE BLACK(PBk9),NATURAL IRON OXIDE(PBr7),TITANIUM DIOXIDE(PW6)	●					●			●	●
063	ニュートラル グレー 7	Neutral Gray Value 7	G-1	不透明	I		●	●		7.74BG	6.69	0.17	BONE BLACK(PBk9),NATURAL IRON OXIDE(PBr7),TITANIUM DIOXIDE(PW6)	●					●			●	●
065	チタニウム ホワイト	Titanium White	G-1	不透明	I	☆	●	●	●	-	-	-	TITANIUM DIOXIDE (PW6)	●	●	●	●	●		●	●	●	●
140	ジンク ホワイト	Transparent MIxing White	G-1	透明	I	☆	●	●	●	6.11Y	9.6	0.13	ZINC OXIDE (PW4)						●	●			●
142	リッチ ブロンズ	Iridescent Rich Bronze	G-3	不透明			●	●		-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
143	リッチ コパー	Iridescent Rich Copper	G-3	不透明			●	●		-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
068	ブライト ゴールド	Iridescent Bright Gold	G-3	半透明			●	●	●	-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
145	リッチ ゴールド	Iridescent Rich Gold	G-3	半透明	I		●	●		-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
146	アンティーク ゴールド	Iridescent Antique Gold	G-3	半透明	I		●	●		-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
070	ブライト シルバー	Iridescent Bright Silver	G-3	半透明			●	●	●	-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA, STAINLESS STEEL	●						●			●
147	リッチ シルバー	Iridescent Rich Silver	G-3	不透明			●	●		-	-	-	SYNTHETIC IRON OXIDE (PBk11),BISMUTH OXYCHLORIDE (PW 14)	●						●			●
071	パール ホワイト	Iridescent White	G-3	半透明			●	●	●	-	-	-	IRON OXIDES,TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●						●			●
091	蛍光ピンク	Fluorescent Pink	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
092	蛍光レッド	Fluorescent Red	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
093	蛍光オレンジ	Fluorescent Orange	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
094	蛍光イエロー	Fluorescent Yellow	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
095	蛍光グリーン	Fluorescent Green	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
096	蛍光ブルー	Fluorescent Blue	G-3	半透明			●			-	-	-	POLYMER COATED DYE	●					●				●
234	イリディッセント ローズ ゴールド	Iridescent Rose Gold	G-2	不透明	I		●			-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA	●									
235	イリディッセント ブラック	Iridescent Black	G-2	不透明	I		●			-	-	-	IRON OXIDES/TITANIUM DIOXIDE COATED MICA,PBk7	●						●			●
239	トランスペアレント オレンジ	Transparent Orange	G-2	透明	I	☆	●			9.37R	5.52	16.99	Hybird	●									
236	ペール ビスマス イエロー	Pale Bismuth Yellow	G-1	半透明	I		●			2.12GY	9.45	3.5	PY184, PW6	●									
237	ライト フタロシアニン グリーン	Light Phthalocyanine Green	G-1	不透明	I		●			4.27BG	8.26	6.52	PG7, PW6	●									
238	インディゴ	Indigo	G-1	半透明	I		●			3.58PB	2.09	4.51	PB15:1, PV19, PBk7	●									

製造元のカラーインデックスの再定義に伴い、各色の顔料のカラーインデックスネームが変更となっております(色調変更はしておらず、旧来の色とカラーマッチングしております)。
本変更に伴い、日本においてMunsell値も再計測しているため、Hue、Value、Chromaの値も若干変更となっております。
また本リストのデータと、実際の製品の表記データが異なる場合がありますが、本リストが最新データとなりますので、ご了承ください。
2021年5月より、表示定義の変更に伴い、コバルト系の色の表記変更(APマークの削除)を行いました。
2016年12月より、一部の絵具の透明度や耐光性が順次変更となりました。
2015年12月より、「アクラ」の色名の付いている絵具は「キナクリドン」という色名に順次変更いたしました。絵具の色調成分、データについては変更しておりません。